REVAT® PIEDRA

REVESTIMIENTO MONOCAPA

DESCRIPCIÓN

REVAT PIEDRA es un revestimiento monocapa a base de cemento, áridos seleccionados y diferentes aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Documento de Idoneidad Técnica	**DIT PLUS 392**
Conforme EN 998 -1	**OC - CSIII - W2**
Producto en polvo	
Densidad aparente	1,20 ± 0,15 g/cm^3
Partículas mayores de 1 mm	≤ 5%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	32 ± 1%
Densidad aparente	1,50 ± 0,15 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	3,5-7,5 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2·min$^{1/2}$
Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos	≤ 1 ml/cm^2 despues 48h
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 15
Adhesión tras ciclos climáticos	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,4 ± 0,1 W/m·K
Retracción	≤ 1,2 mm/m
Módulo de elasticidad dinámico	5000 ± 1000 N/mm^2

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adherencia consultar con nuestro Departamento Técnico.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Permeable al vapor de agua, para evitar condensaciones. Acabado altamente decorativo. Se aplica directamente al cerramiento.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y enfoscados de cemento u hormigón.
El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Con tiempo caluroso o en soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
Colocar malla en las zonas donde confluyan soportes diferentes (pilares y forjados).

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el **REVAT PIEDRA** con un 32% de agua limpia (8 litros de agua por cada saco de 25 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN
1. Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección.
2. En soportes de muy diferente absorción es conveniente aplicar una primera capa a modo de imprimación.
3. El espesor mínimo será de 10 mm y viene dado por el grueso de los junquillos.
4. Una vez regleado el enlucido con **REVAT PIEDRA** se proyecta la piedra mediante la ayuda de una llana o pala.
5. La piedra debe proyectarse transcurridos 10 minutos y siempre antes de que el mortero forme una película en su superficie (tiempo abierto).
6. Cuando la pasta empiece a endurecer, se procede al embutido o planchado de la piedra con la ayuda de una llana, evitando que la pasta “vomite” por encima de la piedra.
7. Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT PIEDRA** es de 16 kg/m^2 por cada cm de espesor.
Las deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.

PRECAUCIONES
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5 y 35°C de temperatura.
- No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
- No aplicar en zonas sumergidas en agua.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
- El mortero monocapa no es estanco, pero confiere al revestimiento una impermeabilización suficiente frente a la penetración del agua de lluvia.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

REVAT® RASPADO

REVESTIMIENTO MONOCAPA

DESCRIPCIÓN

REVAT RASPADO es un revestimiento monocapa a base de cemento, áridos seleccionados y diferentes aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Documento de Idoneidad Técnica	**DIT PLUS 393**
Conforme EN 998 -1	**OC - CSIV - W2**
Producto en polvo	
Densidad aparente	1,40 ± 0,15 g/cm^3
Partículas mayores de 2 mm	≤ 1%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	22 ± 1%
Densidad aparente	1,75 ± 0,15 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	≥ 6 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2·min$^{1/2}$
Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos	≤ 1 ml/cm^2 despues 48h
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 18
Adhesión tras ciclos climáticos	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,6 ± 0,1 W/m·K
Retracción	≤ 1,2 mm/m
Módulo de elasticidad dinámico	6700 ± 1200 N/mm^2

REVAT RASPADO

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adherencia consultar con nuestro Departamento Técnico.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Permeable al vapor de agua, para evitar condensaciones.
Acabado altamente decorativo. Se aplica directamente al cerramiento.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y enfoscados de cemento u hormigón.
El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Con tiempo caluroso o sobre soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
Colocar malla en las zonas donde confluyan soportes diferentes (pilares y forjados).

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el **REVAT RASPADO** con un 22% de agua limpia (6,6 litros de agua por cada saco de 30 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN
1. Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección.
2. En soportes de muy diferente absorción es conveniente aplicar una primera capa a modo de imprimación.
3. El espesor mínimo será de 10 mm y viene dado por el grueso de los junquillos.
4. Una vez regleado el enlucido con **REVAT RASPADO** al cabo de entre 2 y 5 horas (según soporte y condiciones ambientales), se raspará la superficie con una llana de púas. El momento óptimo del raspado se produce cuando, al raspar, el material no queda pegado a las púas de la llana.
5. Es importante realizar el raspado de toda la superficie en condiciones similares, con el fin de evitar cambios de color.
6. Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla.

PRECAUCIONES
- En caso de aplicar sobre un soporte antiguo o aligerado, consultar con el Servicio de Asistencia Técnica.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
- El mortero monocapa no es estanco, pero confiere al revestimiento una impermeabilización suficiente frente a la penetración del agua de lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT RASPADO** es de 21 kg/m^2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 30 kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

REVAT® SUPRA

REVESTIMIENTO MONOCAPA

DESCRIPCIÓN

REVAT SUPRA es un revestimiento monocapa a base de cemento, cal aérea, áridos seleccionados y diferentes aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Documento de Adecuación al Uso	**DAU 10/061A**
Conforme EN 998 -1	**OC - CSIII - W2**
Producto en polvo	
Densidad aparente	1,25 ± 0,15 g/cm^3
Partículas mayores de 2 mm	≤ 2%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	27 ± 2%
Densidad aparente	1,60 ± 0,15 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	3,5-7,5 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2·min$^{1/2}$
Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos	≤ 1 ml/cm^2 despues 48h
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 15
Adhesión tras ciclos climáticos	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,4 ± 0,1 W/m·K
Retracción	≤ 1,2 mm/m
Módulo de elasticidad dinámico	≤ 5000 MPa

REVAT SUPRA

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas que proporciona impermeabilidad y decoración. Está especialmente indicado para su aplicación mediante máquina de proyección.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Excelente adherencia sobre el soporte. Especial para la aplicación a máquina.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón, enfoscados de cemento u hormigón; además de mampostería de piedra y ladrillo antiguas.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa. Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Colocar malla en las zonas donde confluyan soportes diferentes (piedra, ladrillo, mortero, pilares, etc).
En tiempo caluroso o sobre soportes muy absorbentes, es conveniente humedecer el soporte previamente.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar **REVAT SUPRA** con un 27% de agua limpia (8 litros de agua por saco).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Utilizar siempre la misma proporción de agua para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN
1. Aplicar sobre el soporte, ya sea manual o mecánicamente, un espesor de 12-20 mm, y regularizar posteriormente la superficie con una regla de aluminio.
2. Cuando el mortero empieza a endurecer debe procederse a su raspado con una llana de púas. El momento óptimo de raspado se produce cuando, al raspar, el material no queda pegado a las púas de la llana.
3. Es importante realizar el raspado de toda la superficie en condiciones similares, con el fin de evitar cambios de color.
4. Finalmente, al cabo de 3 dias, se cepilla.

PRECAUCIONES
- En caso de aplicar sobre un soporte antiguo o aligerado, consultar con el Servicio de Asistencia Técnica.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
- El mortero monocapa no es estanco, pero confiere al soporte una impermeabilización suficiente frente a la penetración del agua de lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT SUPRA** es de 18 kg/m^2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 30 kg.
Colores: Consultar muestrario de colores

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

REVAT® FORMA

DESCRIPCIÓN

REVAT FORMA es un revestimiento monocapa a base de cemento, cal aérea, áridos seleccionados, fibras especiales y diferentes aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

REVESTIMIENTO MONOCAPA MULTIACABADO

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998 -1	**OC -CSIII -W2**
Producto en polvo	
Densidad aparente	1,25 ± 0,15 g/cm^3
Partículas mayores de 2mm	≤ 2%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	30 ± 1%
Densidad aparente	1,60 ± 0,15 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	3,5-7,5 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2·min$^{1/2}$
Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos	≤ 1 ml/cm^2 despues 48h
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 8
Adhesión tras ciclos climáticos	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,5 ± 0,1 W/m·K
Retracción	≤ 1,0 mm/m
Módulo de elasticidad dinámico	≤ 4500 N/mm^2

APLICACIONES

Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa adherencia consultar con nuestro Departamento Técnico.

PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia.
Permeable al vapor de agua, para evitar condensaciones.
Acabado altamente decorativo.
Permite diferentes tipos de acabado, tales como texturado, liso, raspado, etc.
Permite realizar veladuras y tintados con óxido.

SOPORTE

Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, termoarcilla, bloque de hormigón, enfoscados de cemento u hormigón.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. En tiempo caluroso o soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
Colocar malla en las zonas en donde confluyan soportes diferentes (pilares y forjados).
Sobre soportes de hormigón liso o sin absorción se recomienda la aplicación previa de **PROPAM FIX** como puente de unión.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

1. Mezclar el **REVAT FORMA** con un 30% de agua limpia (9 litros de agua por saco de 30 Kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN

1. Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección.
2. En soportes de muy diferente absorción es conveniente aplicar una primera capa a modo de imprimación.
3. Para el acabado texturado, el espesor adecuado es de unos 10 mm y es necesario el empleo de **PROPAM DESMOL** o de árido fino proyectado antes de proceder al grabado con el molde o rodillo deseado; recomendando ejercer una presión suave sobre el mortero de una sola pasada para evitar posibles fisuraciones.
4. Para el acabado liso, deberá aplicarse una capa de unos 7 mm de espesor, y cuando el material empiece a endurecer aplicar una segunda capa de 3 mm, fratasar la superficie y seguidamente alisar con una llana de acero inoxidable.
5. Para el acabado raspado fino, deberá aplicarse una capa de más de 12 mm, y cuando la pasta empiece a endurecer, realizar el acabado con ayuda de un raspador, y proceder a su cepillado una vez endurecido.
6. Para el acabado fratasado, deberá aplicarse una capa de 10 mm, y cuando la pasta empiece a endurecer, realizar el acabado con ayuda de un fratás o esponja. Este acabado conlleva un riesgo elevado de aparición de eflorescencias.
7. Todos estos acabados pueden tintarse al óxido, para ello se realiza una suspensión en agua de colorantes inertes resistentes a la luz ultravioleta. Se aplica mediante esponja o brocha y una vez seco se aplica una capa (acabado mate) o dos capas (acabado brillante) de **PROPAM DUR** a modo de resina de curado.
8. Para el acabado piedra proyectada, deberá aplicarse una capa de 10 mm, y antes de que la pasta forme una película, proyectar la piedra.
9. Cuando la pasta empiece a endurecer realizar el planchado de la piedra con la ayuda de una llana.
   El espesor mínimo será de 10 mm para cualquiera de los distintos tipos de acabado y viene dado por el grueso de los junquillos.

PRECAUCIONES

- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
- No aplicar en zonas sumergidas en agua.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
- El mortero monocapa no es estanco, pero confiere al soporte una impermeabilización suficiente frente a la penetración del agua de lluvia.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **REVAT FORMA** es de 14 Kg/m^2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN

En sacos de 30 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

REVAT® FILM

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA FACHADAS

DESCRIPCIÓN

REVAT CAL FILM es un revestimiento a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos minerales y aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Densidad aparente	1,35 ± 0,15 g/cm^3
pH	8,3 ± 0,5
Extracto seco	50 ± 5%
Comportamiento al fuego	No inflamable
Secado para repintado	8 a 12 h
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Secado al tacto	1 a 3 horas
Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1000 µg/m^3

REVAT FILM

APLICACIONES
Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, y pinturas en buen estado.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el contenido del bidón mecánicamente.
2. Para una primera mano, diluir entre un 10 y un 15% con agua, según la porosidad del soporte.
3. Para manos posteriores, se puede diluir hasta un 10% y se aplica con brocha, rodillo o con pistola airless.
4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar las juntas de trabajo.

RECOMENDACIONES
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- Proteger las aristas frente a la penetración del agua de lluvia.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Limpiar de inmediato las herramientas con agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT FILM** es de 3-5 m^2/Kg por mano y según tipo de soporte.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado, en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

REVAT® PLAS

MORTERO ACRÍLICO PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

DESCRIPCIÓN

REVAT PLAS es un mortero de revestimiento a base de resina de copolímeros acrílicos, áridos seleccionados y aditivos que proporcionan un acabado de protección y decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Densidad aparente	1,7 ± 0,1 g/cm^3
pH	8,5 ± 0,5%
Extracto seco	80 ± 5%
Comportamiento al fuego	No inflamable
Espesor de aplicación	2 a 3 mm
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Secado al tacto	1 a 3 horas
Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1000 µg/m^3

REVAT PLAS

APLICACIONES
Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el contenido del envase mecánicamente.
2. Cuando se aplique a pistola, en caso de ser necesario, añadir hasta un máximo de 1 litro de agua por envase.
3. Aplicar el material sobre el soporte con llana o con pistola en función del acabado deseado.
4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar las juntas de trabajo.
5. Finalmente el material se puede fratasar transcurridos entre 10 y 30 minutos, en función de las condiciones ambientales.

PREAUCIONES
- Aplicar en superficies verticales o con una inclinación no inferior a 45º.
- No aplicar sobre superficies horizontales expuestas al agua de lluvia.
- Aplicar entre +5ºC y +35ºC de temperatura.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Proteger las aristas frente a la penetración del agua de lluvia.
- Limpiar de inmediato las herramientas con agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT PLAS** es de 2-3 Kg/m^2.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado, en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

PROPAM® REVOC

MORTERO HIDRÓFUGO DE REVOCO

DESCRIPCIÓN

El mortero **PROPAM REVOC** está formulado a base de cemento, cal aérea, áridos silíceos seleccionados y aditivos que le confieren muy buena trabajabilidad y le proporcionan una gran impermeabilidad.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998 -1	**GP - CSIV - W2**
Producto en polvo	
Partículas mayores de 2 mm	≤ 2%
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	16 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	≥ 6 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2· min$^{1/2}$
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 15
Adhesión	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,7 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES

El mortero **PROPAM REVOC** está indicado para obras de albañilería en general: mampostería, enlucidos, revoques, patios de luces, garajes, etc.

Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su utilización mediante proyección mecánica. Al mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.

SOPORTE

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

1. Amasar manual o mecánicamente con aproximadamente un 16% de agua (4 litros aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.
2. En el caso de amasarlo mediante la propia máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
3. Su elevado tiempo abierto permite extender grandes superficies y posteriormente proceder a su regleado.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM REVOC** es de 23 kg/m^2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.

Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

PROPAM® FINO

MORTERO HIDRÓFUGO DE REVOCO DE ACABADO FINO

DESCRIPCIÓN

El mortero **PROPAM FINO** está formulado a base de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que le confieren muy buena trabajabilidad y estabilidad en la proyección a máquina.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998 -1	**GP - CSIV - W2**
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	19 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	≥ 6 N/mm^2
Absorción de agua por Capilaridad	≤ 0,2 Kg/m^2·min$^{1/2}$
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	≤ 15
Adhesión	≥ 0,3 N/mm^2
Conductividad térmica	0,7 ± 0,1 W/m·K

PROPAM FINO

APLICACIONES

Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes como en techos, sobre enfoscado previo de mortero de cemento.

Está indicado para la colocación en capa fina como mortero de terminación en revoques de patios de luces, garajes, fachadas, interiores, etc.

Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su utilización mediante proyección mecánica. Al mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de terminación, obteniendo acabados decorativos.

Para acabados blancos de mayor finura, utilizar **PROPAM FINO PLUS** (sólo zona Sur)

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.

SOPORTE

El soporte deberá ser un enfoscado de mortero que esté perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.

No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar manual o mecánicamente con aproximadamente un 19% de agua (4,5 litros aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a mezclar para tener la pasta lista para su uso. En caso de amasarlo mediante máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
3. Extender con la ayuda de una llana, hasta regularizar el espesor, que nunca será superior a 7 mm, ni inferior a 4 mm.
4. Cuando empiece a endurecer, proceder al acabado deseado.
5. Es conveniente humedecer el mortero una vez han transcurrido 24 horas desde su aplicación.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM FINO** es de 11 kg/m^2 para 5 mm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 kg.

Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

PROPAM® RENOVACIÓN

RECUBRIMIENTO FINO PARA ALISADO SUPERFICIAL

DESCRIPCIÓN

PROPAM RENOVACIÓN es un mortero hidráulico que actúa de recubrimiento para reparar fachadas, especialmente diseñado para la rehabilitación de fachadas con plaquetas vitraicas.

Está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y resinas.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998 -1	**GP - CSIV - W2**
Densidad aparente en polvo	1,4 ± 0,10 g/cm^3
Comportamiento al fuego	Euroclase A1
Agua de amasado	18 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Resistencia a flexotracción	≥ 3 N/mm^2
Resistencia a compresión	≥ 6 N/mm^2
Adhesión	≥ 0,5 N/mm^2
Coeficiente de capilaridad	≤ 0,2 g/dm^2·min$^{1/2}$
Coeficiente de permeabilidad al agua	≤ 15
Conductividad térmica	0,6 ± 0,1 W/m·K

PROPAM RENOVACIÓN

APLICACIONES
Sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, piedra. Interior y exterior.
Tendidos y alisados en capa fina.
Puede aplicarse sobre hormigón, mortero de enlucido, monocapa, etc, siempre que los soportes sean cohesivos, estén bien adheridos y exentos de polvo, aceite y grasa.

PROPIEDADES
Porporciona un acabado muy fino y blanco.
Permeable al vapor de agua, con lo que evita posibles condensaciones.
Gran adherencia sobre una gran variedad de superficies de hormigón y albañilería.
Facilidad de aplicación.
No descuelga.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado, y limpio de polvo, cera, pintura, aceite, etc.
En el caso que el soporte no se encuentre en buenas condiciones, debe sanearse, eliminando las partes mal adheridas.
Sobre soportes muy absorbentes aplicar previamente **PROPAM DUR.**
Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar aproximadamente con un 20% de agua limpia (5 litros por saco de 25 Kg) hasta conseguir una lechada untuosa exenta de grumos.
2. Para su colocación, debe extenderse el producto sobre la superficie a alisar en un espesor de 2 a 3 mm. Dependiendo del estado del soporte y sobretodo en soportes de plaquetas vitreas se recomienda aplicar la malla de vidrio **AISTERM** cuando la pasta esta aún fresca. Se tiene que asegurar un solapamiento de almenos 10 cm en el encuentro con la malla siguiente. A fin de obtener un buen acabado final, se recomienda dar una segunda capa alisada y posteriormente fratasada
3. En el caso de fachadas de losetas vitreas, una vez seco todo el mortero, se puede recubrir con **REVAT PLAS** o **REVAT FILM.**
   Para esta aplicación no se puede recubrir con mortero monocapa.

PRECAUCIONES
- No aplicar sobre yeso.

RENDIMIENTO
El consumo de **PROPAM RENOVACIÓN** es de 1,3 Kg/m^2 por mm de espesor.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Blanco.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

PROPAM® DUR

CONSOLIDANTE ENDURECEDOR

DESCRIPCIÓN

Consolidante líquido a base de resinas exentas de disolventes.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido
Densidad aparente	1,00 ± 0,10 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Comportamiento al fuego	No inflamable
pH	6,0 ± 1,0
Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1000 µg/m^3

PROPAM DUR

APLICACIONES
Consolidación de todo tipo de paramentos de mortero con tendencia a la disgregación superficial.
Endurecimiento superficial en soportes de yeso y/o anhidrita.

PROPIEDADES
Elevado poder de penetración. Facilidad de aplicación.
No corroe armaduras ni perfiles metálicos.

SOPORTE
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de polvo, pintura u otros contaminantes que puedan afectar a la penetración del producto.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el bidón antes de usarlo.
2. Aplicar tal y como se presenta, ya sea a brocha, rodillo o airless.
3. Siempre se recomienda hacer una prueba previa para comprobar la tonalidad final.

RECOMENDACIONES
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Emplear entre +5ºC y +35ºC.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo de **PROPAM DUR** es de 0,2 litros/ m^2.

PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 25 litros.
Aspecto: líquido.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

REVAT® PROTEC

LÍQUIDO HIDROREPELENTE Y PROTECTOR

DESCRIPCIÓN

REVAT PROTEC es una solución impermeabilizante y protectora, que penetra fácilmente en el interior de la cerámica y del mortero; de este modo crea una barrera al paso de la humedad, evitando manchas y eflorescencias.

Se presenta en dos versiones:

- base agua **(REVAT PROTEC ACU)**
- base orgánica **(REVAT PROTEC ORG)**

DATOS TÉCNICOS

	REVAT PROTEC ACU	REVAT PROTEC ORG
Aspecto	Líquido	Líquido
Densidad a 20ºC	1,1 ± 0,10 g/cm^3	0,75 ± 0,05 g/cm^3
Disolvente	Agua	Orgánico
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC	+5ºC a +35ºC
PH	> 12	–
Comportamiento al fuego	No inflamable	Inflamable

REVAT PROTEC

APLICACIONES

Tratamiento de piezas de cerámica absorbentes: gres, terracota, etc.
Protección de revestimientos cerámicos en cocinas, baños, etc.
Tratamiento de fachadas en piedra natural, ladrillos, morteros monocapa, estucos de cal y otros materiales porosos.

PROPIEDADES

Excelente capacidad de penetración.
Protección frente a salitres, humedades, polvo, etc.
Evita la aparición de eflorescencias.
No modifica la textura original del soporte.
Resistente a detergentes y productos de limpieza domésticos.

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Si hay eflorescencias, restos de cemento o de selladores de juntas, deben ser previamente eliminados con **DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.**

REVAT PROTEC - ACU: Debe diluirse con 3 o 4 partes de agua, y aplicarlo con brocha, rodillo o pistola.
Al ser un producto en disolución acuosa, se aconseja aplicarlo sobre materiales secos para obtener un tratamiento correcto.
Aplicar sobre la superficie una sola vez.

REVAT PROTEC - ORG: Se aplica directamente, sin diluir, sobre el soporte con brocha, rodillo o pistola.
Sobre superficies muy porosas es conveniente, una vez esté seca la primera capa, repetir el tratamiento para obtener mejores resultados.

En ambos productos, aplicar de modo uniforme en toda la superficie, evitando acumulaciones de producto en algunas zonas, pues se notarían tras el secado.
Realizar siempre una prueba, antes de dar el tratamiento, para comprobar que no se altera la tonalidad del soporte a tratar.
El efecto de hidrofugación se consigue a los 3 días de aplicado el producto.

PRECAUCIONES

- **REVAT PROTEC - ACU** es una solución concentrada y debe diluirse siempre con agua. En caso de no hacerlo, pueden aparecer manchas blanquecinas.
- No proyectar el material sobre materiales sensibles a los álcalis (aluminio, aleaciones ligeras, maderas), ya que es un producto alcalino.
- Evitar el contacto directo con el producto.
- Usar gafas protectoras y guantes de polietileno o plástico.
- Evitar la inhalación de sus vapores y procurar trabajar en zonas bien ventiladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

RENDIMIENTO

El consumo depende de la porosidad del material sobre el que se aplica, de la intensidad del tratamiento y del sistema de aplicación. A título orientativo el consumo es de:
REVAT PROTEC - ACU: 1 litro cada 10-15 m^2.
REVAT PROTEC - ORG: 1 litro cada 7-10 m^2.

PRESENTACIÓN

En bidones de plástico de 5 y 25 litros.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad, el sol y las heladas: 2 años.
En algunas ocasiones y transcurrido cierto tiempo almacenado, pueden aparecer ligeros grumos de color pardo rojizo, que no provocan la pérdida de eficacia del producto.
REVAT PROTEC - ORG debe almacenarse en locales ventilados y fuera del alcance de focos intensos de calor.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.

PROPAM® FIX

IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN

PROPAM FIX es un producto formulado con resinas en base agua, cargas minerales y aditivos que aumentan el anclaje de los morteros monocapa en los casos de soportes sin absorción.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido pastoso
Densidad aparente	1,25 ± 0,10 g/cm^3
pH	7,8 ± 0,8
Extracto seco	58 ± 5%
Comportamiento al fuego	No inflamable
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV)	≤ 1000 µg/m^3

PROPAM FIX

APLICACIONES
Sobre hormigón liso.
Sobre superficies sin absorción superficial.
Aplicación tanto en interiores como exteriores.

PROPIEDADES
Excelente adherencia.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Diluir en la proporción de 1 parte de agua por 2 de **PROPAM FIX**.
2. Mezclar con la ayuda de un batidor mecánico lento.
2. Aplicar con rodillo o brocha. Mientras dure la aplicación, agitar la mezcla para que el producto no sedimente.
4. Finalmente, aplicar el mortero monocapa **REVAT,** una vez se haya secado la imprimación de **PROPAM FIX,** que suele ser al día siguiente.

PRECAUCIONES
- Una vez realizada la aplicación de **PROPAM FIX,** no esperar más de 3 días en la colocación del mortero monocapa.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Utilizar dentro del rango de temperaturas de aplicación de morteros monocapa.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y, si es necesario, acudir a un centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **PROPAM FIX** es de 0,3 Kg/m^2, sin diluir.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.
Color: verde.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años a partir de la fecha de fabricación.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.